

Facadecreme

Nr. 20.04.20

Vandafvisende facadeimprægnering til mineralske byggematerialer.

Anvendelse:

Til vandafvisende imprægnering af sugende mineralske undergrunde som tegl, ikke-glaserede klinker, mineralisk puds, kalksandsten, mørtel, beton og natursten.

Egenskaber:

Meget effektivt facadeimprægneringsmiddel med høj alkalibestandighed som også gør det velegnet til påføring på frisk beton.

Den cremede, standfaste konsistens giver en fremragende forarbejdelighed med pensel eller rulle og reducerer materialespildet fra dryp og sprøjt til et minimum.

Facadecreme beskytter effektivt mod regn, men er dog gennemtrængelig for vanddamp. Facadecreme er frost- & tørsaltsbestandig. Indeholder ikke opløsningsmidler.

Tekniske data:

Farve:	Mælket, hvid cremet (tørret transparent op)
Materialebasis:	Polysiloxan
Massefylde:	1,0 g/cm ³
Viskositet:	3.000 mPa·s
Bindemiddelindhold:	25 %
Forbrug:	0,1 - 0,25 l/m ² afhængigt af undergrunden
Forarbejdningstemperatur:	+5 °C - +30 °C
Regnfast:	Efter ca. 20 minutter ved +20 °C
Flammepunkt:	> 100 °C
Emballage:	5 liter spand og 25 liter bøtte

Undergrund:

Tør eller let fugtig, fast, ren og fri for skader og revner over 0,3 mm. Udblomstringer og aflejringer af skadelige stoffer skal fjernes før imprægneringen. Malingsrester og andre belægninger samt rester af rengøringsmidler skal fjernes fuldstændigt. Revnede eller løse fuger skal fjernes og eventuelt fuges om inden imprægneringen påføres.

Ikke-sugende undergrunde som marmor eller glaserede tegl er ikke egnede til imprægnering med Facadecreme.

Forarbejdning:

Facadecreme påføres i én arbejdsgang, i et jævnt lag med pensel, rulle eller airless-sprøjte. Flader der ikke skal imprægneres skal overdækkes (blandt andet vinduer, døre og planter).

Der kan i visse tilfælde forekomme en intensivning af undergrundens farvetone, hvorfor det anbefales først at udføre en prøve på et begrænset areal (ca. 1 m²). Derved kan et mere nøjagtigt forbrug fastlægges og produktets virkning på undergrunden testes.

Rengøring:

Straks efter brug rengøres arbejdsredskaberne med vand.

Lagring:

12 måneder ved opbevaring i ubrudt originalemballage.

Fysiologiske forhold og personlig beskyttelse:

Se produktets leverandørbrugsanvisning.