

Saneringspuds II rapid

Nr. 20.05.065

Hurtighærdende, hvidt saneringspuds til tidsbesparende istandsættelse af saltbeskadiget og gennemfugtet murværk.

Anvendelse:

Til sanering af fugtigt og saltbeskadiget murværk specielt efter horisontaltætning mod opstigende fugt.

Saneringspuds II rapid anvendes fortrinsvist til tætnings- & istandsættelsesopgaver på mindre arealer, hvor det er rationelt, at de enkelte arbejds gange foretages hurtigt efter hinanden. Metoden egner sig til alle grader af fugt- & saltindhold i murværket.

Produktet kan benyttes som udvendigt vandafvisende puds. I det tilfælde anbefales at påføre soklen et pudslag af **PAGEL Reparationsmørtel MS20** indtil 300 mm over terræn.

Egenskaber:

Hurtighærdende, hvid, saltresistent og let saneringspuds til istandsættelse af meget fugtige og saltbelastede undergrunde. På grund af sin porøsitet og gode hydrofobe egenskaber muliggør Saneringspuds II rapid en skadefri udtørring og afsaltning af murværket, selv ved højt saltindhold.

Tekniske data:

Vandmængde:	4,8 - 5,0 liter / 25 kg
Forbrug:	Ca. 9 kg/m ² pr. cm lag
Lagtykkelse:	2,0 - 2,5 cm
Hærdning begynder:	Efter ca. 45 minutter
Luftporeindhold:	> 30 vol.-% (frisk mørtel)
Porøsitet:	> 40 vol.-%
Trykstyrke:	> 2,8 N/mm ²
Bøjningstrækstyrke:	Ca. 0,9 N/mm ²
Emballage:	25 kg sæk

Undergrund:

Løse dele og saltudblomstringer fjernes mekanisk inden påføringen. Undergrunden grundes med **KÖSTER Polysil**[®] (mindst 120 g/m², ved stærkt sugende undergrunde op til 250 g/m²). Egnede undergrunde er murværk af tegl, natursten, hulsten, blandingsmurværk og lignende samt mineralske tætningsmaterialer.

Blanding:

Saneringspuds II rapid blandes med rent vand til en brugsklar mørtel. Det anbefales, at der blandes i en tvangsblender. Der blandes i alt ca. 5 minutter.

Forarbejdning:

Straks efter grunding med Polysil[®] udkastes et lag af Saneringspuds II rapid blandet med **KÖSTER SB Hæfteemulsion** (fortyndet 1:3 med vand). Der skal opnås mindst 5 mm lagtykkelse ved en dækning på 50 % (ca. 3,5 - 4,0 kg/m²).

Efter en ventetid på 30 til 60 minutter, påføres et pudslag af Saneringspuds II rapid.

Pudset påføres i én arbejds gang. Saneringspudsen anbringes på væggen og rettes af med en retskinne eller tilsvarende. Efter tilstrækkelig udjævning rives overfladen sammen og pudses glat. Afhængigt af luftfugtighed og temperatur kan overfladen bearbejdes med pudse- eller rivebræt efter ca. 30 - 60 minutter.

Rengøring:

Straks efter brug rengøres arbejdsredskaberne med vand.

Lagring:

12 måneder ved tør opbevaring i ubrudt originalemballage.

Refererede produkter:

PAGEL Reparationsmørtel MS20
KÖSTER SB Hæfteemulsion
KÖSTER Kældertæt
KÖSTER NB Tætningssvumme I grå
KÖSTER NB Tætningssvumme II hvid
KÖSTER Polysil [®]

Brochure nr.:

10.0602
20.02.11
20.03.01
20.03.021
20.03.022
20.04.011

Fysiologiske forhold og personlig beskyttelse:

Se produktets leverandørbrugsanvisning.

Brochurens oplysninger, anvendelsestekniske råd og anbefalinger, afgives efter vor bedste viden og svarer til vore seneste oplysninger og erfaringer, men er i betragtning af de mange mulige anvendelsesformål uforbindende for os. Køber må selv kontrollere, om produkt og metode er egnet til det konkrete formål, f.eks. ved at udføre prøver. Vore almindelige salgsbetingelser er gældende. Denne brochure erstatter alle forudgående. Den til enhver tid nyeste brochure findes på www.mbprojekt.dk.

Rev. 01.09