

Betomor[®] Letmørtel 88

Nr. 20.05.23

Letmørtel til reparation og reprofilering på overhængende eller lodrette beton- & mørtelflader.

Anvendelse:

Til reparation af beton- & mørtelskader på balkoner og terrasser samt på betonelementer og lignende.

Den lave massefylde gør Betomor[®] Letmørtel 88 specielt velegnet til udfyldning af skader på overhængende og lodrette flader.

Egenskaber:

Svindfri, vandtæt letmørtel med lav massefylde til reparation og reprofilering af beton- & mørtelflader.

Tekniske data:

Massefylde:	Ca. 1,1 kg/liter (frisk mørtel)
Tilsyneladende densitet:	0,75 kg/liter
Vandmængde:	4,5 - 5,0 liter pr. 20 kg
Forbrug:	Ca. 0,88 kg/liter
Forarbejdningstemperatur:	Mindst +5 °C
Forarbejdningstid:	Ca. 2 timer
Trykstyrke:	> 25 N/mm ² efter 28 døgn
Emballage:	20 kg sæk

Undergrund:

Undergrunden skal være fast, fri for cementslam, støv og andre forureninger. Det kan være nødvendigt at rengøre overfladen ved sandblæsning, højtryksspuling eller fræsning. Beskadiget beton fjernes ind til armeringen. Den frilagte armering afrenses til SA 2½, og påføres **KÖSTER NB Tætningsssvumme I grå** (2 kg/m²) med 20 % **KÖSTER SB Hæfteemulsion** tilsat blandevandet.

Forarbejdning:

Ca. 24 timer efter påføring af hæftebro og korrosionsbeskyttelse påføres Betomor[®] Letmørtel 88.

Betomor[®] Letmørtel 88 blandes med rent vand til en brugsklar mørtel.

Rengøring:

Straks efter brug rengøres arbejdsredskaberne med vand.

Lagring:

6 måneder ved tør og frostfri opbevaring i ubrudt originalemballage.

Refererede KÖSTER produkter:

SB Hæfteemulsion
NB Tætningsssvumme I grå

Brochure nr.:

20.02.11
20.03.021

Fysiologiske forhold og personlig beskyttelse:

Se produktets leverandørbrugsanvisning.

Brochurens oplysninger, anvendelsestekniske råd og anbefalinger, afgives efter vor bedste viden og svarer til vore seneste oplysninger og erfaringer, men er i betragtning af de mange mulige anvendelsesformål uforbindende for os. Køber må selv kontrollere, om produkt og metode er egnet til det konkrete formål, f.eks. ved at udføre prøver. Vore almindelige salgsbetingelser er gældende. Denne brochure erstatter alle forudgående. Den til enhver tid nyeste brochure findes på www.mbprojekt.dk.

Rev. 01.09

MB Projekt ApS • Mølledamsvej 12 • 3460 Birkerød • Telefon 45 82 03 18 • Telefax 45 82 05 18